

各種溶剤耐性一覧表

薬品 \ ゴム	温度 ℃	SBR	CR	NBR	IIR	NR	Q	CSM	FKM	EPM EPDM	U	ACM ANM	FVMQ
アクリル酸ブチル	50	5	5	5	5	5	—	5	5	5	5	5	5
アクリロニトリル	RT	4	2	5	3	2	—	3	5	—	5	—	5
アスファルト	〃	5	3	1	5	5	5	3	1	5	2	2	2
アセトアルデヒド	〃	5	4	5	1	3	2	3	5	2	5	5	5
アセトアミド	〃	3	1	1	3	3	3	3	1	1	5	5	1
アセトン	〃	2	3	5	1	1	2	2	5	2	5	5	5
アニリン	〃	3	4	5	1	2	5	3	1	1	5	5	3
アニリン塩酸塩	RT	3	5	2	2	1	—	5	2	2	5	5	2
アマニ油	100	4	4	1	1	4	1	1	1	3	—	1	1
アミルアルコール	65	2	1	2	1	1	—	1	1	1	5	5	1
亜硫酸	RT	2	2	2	2	2	3	2	1	2	—	5	2
亜硫酸ナトリウム	〃	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	5	1
安息香酸	65	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	2
安息香酸ベンジル	RT	5	5	4	2	5	—	5	1	2	—	5	1
アンモニア（液）	〃	1	1	2	1	1	2	1	5	1	5	5	5
〃	65	3	2	2	4	2	—	2	—	—	—	5	5
アンモニア（ガス）	RT	1	1	2	1	1	2	1	5	1	—	5	5
〃	75	3	2	3	4	3	3	2	5	2	—	5	5
アンモニア水（30%）	RT	2	1	1	2	1	1	1	—	1	—	—	—
イオウ	〃	5	1	5	1	5	1	1	5	1	—	5	1
イソプロピルアルコール	RT	2	2	2	1	1	1	1	1	1	5	5	2
イソプロピルエーテル	〃	5	3	1	5	5	5	4	5	5	2	4	4
一酸化炭素	65	2	2	2	2	3	1	2	1	1	1	—	2
ウイスキー	RT	2	2	2	1	1	1	1	1	1	5	5	1
2-エチル 1-ブテン	RT	5	4	1	5	5	5	5	1	5	5	1	4
エチルアミン	65	1	1	1	1	3	—	1	—	—	—	—	—
エチルアルコール	〃	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	1
エチルエーテル	RT	5	4	3	4	5	5	4	5	4	3	5	5
エチルベンゼン	〃	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	1
エチレングリコール	70	1	1	1	1	1	—	1	1	1	5	5	—
エチレンジアミン	RT	2	1	1	1	1	1	2	5	1	5	5	5
塩 素（乾）	RT	4	3	3	2	2	—	3	1	4	5	5	1
塩 素（湿）	〃	4	3	2	2	2	—	4	1	2	5	5	2
塩 素 10%	〃	1	1	1	1	1	1	1	1※	1	—	—	—
〃 〃	70	—	2	2	1	2	1	1	1※	2	—	—	—
〃 36%	RT	2	1	1	1	2	1	2	1※	1	—	—	—
〃 〃	70	5	4	4	5	5	5	4	1※	2	—	—	—
塩化アセトン	RT	5	3	3	2	2	5	2	5	1	5	5	5
〃 アルミニウム	65	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1
〃 アンモニウム	〃	2	1	3	2	1	—	1	—	1	1	—	—
〃 亜鉛	〃	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
〃 イオウ	〃	5	3	5	5	5	—	2	1	5	—	5	1
〃 エチル	〃	3	1	1	3	3	5	5	1	2	—	4	1
〃 エチレン	〃	5	5	5	4	5	5	5	1	4	—	5	4
〃 カリウム	65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
〃 カルシウム	〃	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
〃 水銀	〃	1	1	2	1	1	—	1	1	1	—	—	—
〃 第一すず	〃	1	1	1	1	1	2	2	1	1	—	—	1
〃 第二鉄	〃	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1

※特殊配合

薬品 ゴム	温度 ℃	SBR	CR	NBR	IIR	NR	Q	CSM	FKM	EPM EPDM	U	ACM ANM	FVMQ
塩化銅	65	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
〃 ナトリウム	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—
〃 ニッケル	〃	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1
塩化バリウム	65	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
〃 ベンゼン	RT	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	2
〃 ベンジル	RT	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	1
〃 マグネシウム	65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1
〃 メチル	RT	4	4	4	3	4	5	5	2	3	5	5	2
〃 メチレン	RT	4	5	3	4	5	5	4	3	4	5	5	3
ASTMオイル No.1	70	3	1	1	5	5	1	2	1	5	1	1	1
〃 〃 〃	100	—	1	1	5	—	1	—	1	—	—	1	1
〃 オイル No.2	70	4	2	1	4	5	2	4	1	5	1	1	1
〃 オイル No.3	RT	—	3	1	5	5	3	3	1	5	1	1	1
〃 オイル No.3	100	5	4	1	5	5	4	—	1	5	1	1	1
〃 Fuel A	RT	5	2	1	5	5	5	2	1	5	1	2	1
〃 Fuel B	〃	5	4	2	5	5	5	5	1	5	2	5	1
〃 Fuel C	〃	5	5	2	5	5	5	5	1	5	2	5	2
王 水	〃	5	4	5	4	5	—	—	2 [*]	3	—	—	3
オゾン	〃	5	3	5	2	5	1	1	1	1	1	2	1
オレイン酸	65	5	4	3	5	5	5	5	2	5	—	5	—
オリーブ油	〃	5	1	1	2	4	1	2	1	2	1	—	1
海 水	〃	—	2	2	—	2	1	2	1	1	—	—	—
過塩素酸（10%）	50	—	1	1	—	1	—	2	1	1	—	—	—
過酸化水素（3%）	RT	2	2	2	2	1	1	1	1	1	—	5	1
過酸化ナトリウム	65	2	2	2	1	2	5	2	1	1	5	5	1
果 汁	RT	—	3	3	—	—	—	3	1	1	—	—	—
果 糖	65	1	1	2	1	1	—	1	1	1	—	—	—
過ホウ酸ナトリウム	RT	2	2	2	1	2	—	2	1	1	—	—	—
過硫酸アンモニウム	〃	—	1	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—
ガソリン	〃	5	3	1	5	5	5	4	1	5	2	5	1
キシレン	〃	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	1
ギ 酸	70	1	2	2	1	3	1	1	4	—	—	—	—
空 気	〃	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
クエン酸	〃	2	1	2	2	1	1	1	1	1	—	—	1
クレゾール	70	5	3	3	5	5	5	3	1	5	5	5	2
クロム酸	RT	5	5	5	2	5	1	1	1	2	1	5	3
クロムメッキ液	〃	5	5	5	5	5	2	5	1	2	5	5	2
クロルブタジエン	0	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	2
クロロホルム	RT	5	5	5	4	5	5	5	2	5	5	5	—
グリセリン	65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	1
KF-96（シリコン油）	RT	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1
軽 油	70	5	3	1	5	5	5	5	1	5	2	1	1
ケロシン	RT	5	3	1	5	5	5	3	1	5	1	1	1
ケイ酸エチル	〃	2	2	1	1	1	—	2	1	1	—	—	1
下水汚物	〃	1	1	1	1	1	2	1	1	1	5	5	1
鉱 油	〃	4	1	1	4	4	1	1	1	4	1	1	1
コークス炉ガス	〃	5	5	5	5	5	2	4	1	5	—	5	2
コールタール	65	5	2	1	1	5	—	4	1	—	—	—	—

酢酸（25％）	RT	—	2	2	2	2	2	3	5	1	1	5	—
---------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

※特殊配合

薬品	温度 ℃	SBR	CR	NBR	IIR	NR	Q	CSM	FKM	EPM EPDM	U	ACM ANM	FVMQ
酢酸（氷酢）	RT	3	4	4	2	3	1	4	5	2	5	5	5
〃（蒸気）	〃	2	2	1	1	1	1	—	5	1	—	—	—
〃（無水）	〃	2	2	4	2	1	2	2	5	1	5	5	5
〃 アミル	〃	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5
〃 アルミニウム	65	5	3	3	1	3	5	1	5	1	5	5	5
〃 アンモニウム	RT	—	1	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—
〃 イソプロピル	〃	5	5	5	2	5	5	5	5	2	5	5	5
〃 エチル	〃	5	4	5	2	5	5	5	5	2	5	5	5
〃 カリウム	65	5	2	1	1	1	5	2	5	1	5	5	5
〃 カルシウム	〃	5	2	1	1	2	5	3	5	1	5	5	5
〃 セルローズ	RT	2	4	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—
〃 鉛	65	5	1	3	1	1	5	1	5	1	5	5	5
〃 メチル	RT	1	2	4	2	5	5	5	5	2	5	5	5
〃 ニッケル	〃	5	2	2	1	1	5	5	5	1	5	5	5
〃 ブチル	〃	5	5	5	2	4	5	3	5	1	5	5	5
砂糖水	65	1	1	1	1	1	1	2	1	1	5	5	1
サルチル酸	65	2	1	2	1	1	—	3	1	1	—	—	1
酸 素	RT	4	1	4	1	4	1	1	1	1	1	2	1
〃	100	5	5	5	5	5	5	5	2	—	—	—	—
三酸化イオウ（無水硫酸）	RT	5	5	5	2	2	2	5	1	2	—	5	2
シュウ酸	65	3	2	2	1	2	2	2	1	1	—	—	1
シュウ酸エチル	RT	1	3	5	1	1	—	4	1	—	—	—	—
臭 素	〃	5	5	5	4	5	—	5	1	5	5	5	2
臭化水素酸（40％）	〃	4	2	3	1	2	5	2	1	1	5	5	3
臭化アルミニウム	65	—	3	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1
臭化ベンゼン	RT	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	1
四塩化炭素	〃	5	4	4	5	5	5	5	1	—	4	—	—
ジエチルアミン	〃	1	1	2	1	1	—	3	5	—	3	5	5
ジエチルエーテル	〃	5	3	5	5	5	5	5	5	5	1	3	3
ジエチレングリコール	〃	1	1	1	1	1	1	2	1	1	5	5	1
ジクロルベンゼン	〃	5	5	3	5	5	5	5	1	5	5	5	2
ジシクロヘキシルアミン	〃	5	5	3	5	5	—	5	5	5	—	5	5
ジフェニル	〃	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	2
ジフェニルオキサイド	〃	5	5	5	5	5	4	5	1	5	5	5	2
ジブチルエーテル	〃	—	4	3	—	5	—	5	3	—	—	—	—
ジベンジルエーテル	〃	5	4	5	1	5	—	5	5	2	2	—	—
ジメチルアニリン	〃	5	5	5	4	5	—	4	4	—	—	—	—
ジメチルホルムアミド	〃	5	5	3	3	5	1	5	5	3	5	5	5
シクロヘキサン	〃	5	4	2	5	5	2	5	1	5	2	2	1
シクロヘキサノン	〃	5	5	4	2	5	3	3	5	2	5	5	5
脂肪酸	65	3	1	1	1	3	3	1	1	2	—	—	—
酒石酸	RT	2	2	1	2	1	1	1	1	2	—	—	1
シナ桐油	〃	5	1	1	3	5	5	3	1	5	3	—	2
硝 酸（10％）	RT	2	1	2	1	3	2	2	1※	1	—	—	—
〃（30％）	〃	2	3	2	1	3	3	1	1※	1	—	—	—
〃（50％）	〃	5	5	5	3	5	—	3	1※	3	—	—	—
硝酸アルミニウム	65	—	1	3	1	2	—	3	—	1	—	—	—

〃 アンモニウム	〃	1	1	1	1	3	—	1	—	1	—	5	1
〃 カルシウム	〃	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1

※特殊配合

ゴム 薬品	温度 ℃	SBR	CR	NBR	IIR	NR	Q	CSM	FKM	EPM EPDM	U	ACM ANM	FVMQ
硝酸カリウム	65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1
〃 ナトリウム	〃	2	2	2	1	2	5	1	1	1	—	—	—
植物油	RT	5	2	1	2	5	1	3	1	3	—	1	1
次亜塩素酸	〃	—	4	4	—	2	—	4	1	2	—	—	—
次亜塩素酸カルシウム	〃	2	2	2	1	3	1	1	1	—	—	—	—
〃 ナトリウム	〃	2	1	2	2	1	—	1	1	—	—	—	—
重クロム酸カリウム	〃	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
〃 ナトリウム	〃	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—
水蒸気	100	2	2	2	2	3	—	3	1※	1	5	5	—
〃	175	5	5	5	2	5	5	5	2※	1	5	5	5
シアン化水素酸	65	2	2	2	1	1	—	1	1	1	2	5	2
〃 カリウム	〃	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
〃 ナトリウム	〃	1	1	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—
重油 (A)	150	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
〃 (B)	〃	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—
〃 (C)	120	—	3	2	—	—	2	—	1	—	—	—	—
酢	RT	2	2	2	1	2	1	1	5	1	5	5	3
水 銀	〃	1	1	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—
水酸化カルシウム	65	1	1	1	1	2	1	1	1※	1	5	5	1
〃 カリウム	〃	2	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—
〃 ナトリウム (50%)	RT	2	1	1	1	2	2	1	2※	1	—	—	—
〃 ナトリウム	70	—	2	4	2	—	—	1	—	1	—	—	—
〃 マグネシウム	65	1	1	2	1	1	1	1	1	1	5	5	—
水素ガス	RT	2	1	1	1	2	3	1	1	1	1	2	3
〃	65	2	1	1	1	2	3	1	1	1	1	2	3
スチレン	RT	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	3
ステアリン酸	〃	2	2	2	3	2	—	2	1	—	—	—	—
〃	70	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
スピンドル油	RT	5	3	1	5	5	3	3	1	5	1	1	1
石炭酸	〃	5	2	5	1	1	1	3	1	—	—	—	—
石灰水	65	1	1	1	1	1	—	1	1	1	—	—	—
石ケン水	〃	2	2	1	1	2	1	1	1	1	5	5	1
ゼラチン	RT	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—
タール	〃	5	3	2	5	5	3	5	1	5	—	5	1
炭酸アンモニウム	65	—	2	4	—	2	—	2	1	1	—	—	—
〃 カルシウム	RT	—	1	3	—	2	—	2	1	—	—	—	—
〃 ナトリウム	65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	1
タンニン酸	〃	3	2	1	1	1	2	2	1	1	—	5	—
大豆油	RT	4	2	1	2	5	1	2	1	3	—	1	1
ディスパージョン油	〃	5	5	5	3	5	—	—	—	—	—	—	—
天然ガス	〃	3	1	1	5	3	1	1	1	5	2	2	3
デカン	〃	5	5	1	5	5	2	3	1	5	5	1	1
トウモロコシ油	〃	5	2	1	1	5	1	1	1	3	—	1	1
トリアセチン	〃	3	2	2	1	2	—	2	5	1	5	5	5
トリエタノールアミン	〃	2	1	2	1	1	—	1	5	2	5	5	5
トルエン	RT	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	2

動物油	〃	5	2	1	1	5	2	2	1	2	2	1	1
ナフサ	70	5	4	4	5	5	5	5	1	5	2	2	2
ナフタリン	〃	5	5	5	5	5	5	5	1	5	—	—	1

※特殊配合

ゴム 薬品	温度 ℃	SBR	CR	NBR	IIR	NR	Q	CSM	FKM	EPM EPDM	U	ACM ANM	FVMQ
乳 酸	RT	1	1	1	1	1	—	1	1	1	—	5	1
〃	65	3	2	2	2	2	—	2	1	—	—	—	—
ニカワ	〃	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—
二塩化アンモニウム	RT	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—
〃 エチレン	〃	—	5	5	—	5	—	5	2	—	—	—	—
ニトロプロパン	RT	5	5	5	2	5	5	5	5	2	—	5	—
ニトロベンゼン	〃	5	5	5	2	5	1	5	4	3	5	5	5
〃	70	5	5	5	4	5	—	—	2	—	—	—	—
二酸化イオウ（亜硫酸ガス）（乾）	RT	2	2	5	2	2	2	2	1	1	—	5	2
二酸化塩素	〃	5	5	5	4	5	—	3	1	4	5	5	2
二酸化炭素（炭酸ガス）（乾）	65	1	1	2	1	1	—	1	1	2	1	—	2
二酸化炭素（炭酸ガス）（湿）	〃	1	1	1	1	1	—	—	1	2	—	—	2
二硫化炭素	RT	5	5	3	5	5	2	5	1	5	—	4	1
ハイドロキノン	RT	—	4	3	—	2	—	4	2	—	—	—	—
バター	38	5	2	1	2	4	2	2	1	1	1	1	1
ヒ 酸	65	1	1	2	1	1	1	2	1	1	3	3	1
ヒマシ油	RT	2	1	1	1	4	1	1	1	2	1	1	1
ビール	〃	1	1	2	1	1	1	1	1	1	5	5	1
フェニルエチルエーテル	〃	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
フェニルベンゼン	〃	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	2
フッ化アルミニウム	65	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	—	—
フッ化ケイ酸	〃	—	1	3	—	1	—	1	1	—	—	—	—
フッ化水素酸＜65％	RT	3	2	3	2	2	5	1	1	1	—	—	—
〃 〃	60	4	4	5	3	3	5	1	3	4	—	—	—
フッ化水素酸＞65％	RT	5	5	5	3	5	5	2	1	3	—	5	—
〃 〃	60	5	5	5	5	5	5	5	3	5	—	5	5
フラン	RT	5	5	5	3	5	—	5	5	—	—	5	—
フロン11	〃	5	4	2	5	5	5	2	2	5	—	—	—
フロン11 70％ 冷凍機油 30％	45	5	5	2	—	5	5	5	2	—	2	—	—
フロン12	RT	3	2	2	4	2	4	2	3	2	—	—	5
フロン12 70％ 冷凍機油 30％	45	5	2	1	—	5	5	3	3	—	—	—	—
フロン22	RT	1	1	5	1	1	5	1	4	1	5	—	2
フロン22 70％ 冷凍機油 30％	45	5	3	5	—	5	5	4	5	—	—	—	—
フロン113	RT	2	1	1	5	5	5	1	4	5	1	—	—
フロン113 70％ 冷凍機油 30％	45	5	3	1	—	5	5	4	2	—	—	—	—
フロン114	RT	1	1	1	1	1	5	1	4	1	4	—	—
フロン114 70％ 冷凍機油 30％	45	4	1	1	—	5	5	2	3	—	—	—	—
フレオン 500 70％ 冷凍機油 30％	45	4	3	2	—	5	5	2	4	—	—	—	—
プロパン	RT	5	2	1	5	5	5	2	1	5	3	1	2
プロピルアルコール	65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	1
ブタジエン	RT	5	3	4	1	4	—	3	1	1	1	—	1
ブタン	〃	5	2	1	5	5	5	2	1	5	5	1	1
フタル酸（無水）	〃	—	1	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—
プチルアルコール	〃	1	1	1	1	2	2	1	1	3	5	5	1

ブチルアルデヒド	〃	5	4	4	2	5	—	4	5	2	—	—	—
ブチルアミン	〃	5	5	4	5	5	2	5	5	5	5	5	5
ヘキサン	〃	5	2	1	5	5	5	1	1	5	2	1	1
ヘキシルアルコール	70	2	2	2	1	1	3	2	1	4	5	5	2
ヘプタン	RT	5	5	1	5	5	5	1	1	5	2	1	1
ベンジルアルコール	65	5	3	5	1	4	—	3	1	2	5	5	2
ゴム 薬品	温度 ℃	SBR	CR	NBR	IIR	NR	Q	CSM	FKM	EPM EPDM	U	ACM ANM	FVMQ
ベンジン（ナフサ）	RT	5	2	1	5	5	5	3	1	5	2	1	1
ベンゼン	〃	5	5	4	4	5	5	5	2	5	5	5	2
〃	70	5	5	5	5	5	5	5	3	—	5	—	—
ホウ砂	65	1	1	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—
ホウ酸	〃	1	1	2	1	1	—	1	1	1	—	5	1
ホルマリン	RT	1	1	1	1	1	2	1	4	1	—	—	—
マシン油（120）	75	5	—	1	5	5	—	—	1	5	1	1	1
マシン油（160）	〃	5	—	1	5	5	—	—	1	5	1	1	1
マレイン酸	RT	5	5	5	5	5	5	5	1	5	—	5	—
水	〃	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	5	1
ミルク	〃	1	1	2	1	2	1	1	1	1	—	5	1
ミョウバン	65	2	2	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—
メシチルオキシド	RT	5	5	5	3	5	—	4	5	—	—	—	—
メタクリル酸	〃	5	5	5	2	5	—	4	4	—	—	—	—
メタクリル酸メチル	〃	5	5	5	5	5	—	5	5	5	—	5	—
メチルアルコール	〃	1	1	1	1	1	1	1	1※	1	5	5	1
メチルエーテル	〃	2	3	1	1	2	1	5	1※	1	—	5	1
メチルエチルケトン	〃	5	5	5	2	5	4	5	5	1	5	5	5
綿実油	65	5	2	2	1	5	1	1	1	2	—	1	1
木 酢	RT	3	—	5	1	1	—	—	3	—	—	—	—
モノビニルアセチレン	〃	2	2	1	1	2	2	2	1	1	—	—	—
溶鉱炉ガス	〃	2	2	2	3	3	1	—	1	1	—	—	1
ヨウ素	65	2	3	3	2	5	—	2	1	2	—	—	1
酪 酸	100	—	5	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—
ラッカー	RT	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5
ラッカー溶剤	〃	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
ラード	〃	5	1	1	2	5	2	1	1	2	1	1	1
硫化水素（乾）	〃	2	1	1	1	1	4	4	5	1	—	5	4
〃（乾）	65	5	2	5	1	5	4	4	5	1	—	5	4
〃（湿）	RT	5	1	5	1	5	4	2	5	1	—	5	4
〃（湿）	65	5	2	5	2	5	4	3	5	1	—	5	4
硫 酸（10％）	RT	1	1	2	1	1	1	1	1※	1	—	—	—
〃（10％）	65	2	1	2	1	2	1	1	1※	1	—	—	—
〃（30％）	RT	1	1	1	1	1	1	1	1※	1	—	—	—
〃（30％）	65	3	3	3	2	3	—	3	1※	2	—	—	—
〃（50％）	RT	3	2	2	1	3	3	2	1※	2	—	—	—
〃（98％）	〃	—	—	—	2	4	5	3	1※	2	—	—	—
硫 酸（98％）	70	5	5	5	5	5	5	—	1※	—	—	—	—
〃 亜鉛	65	2	1	1	2	1	1	2	1	1	—	5	1
〃 アルミニウム	〃	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	5	—
〃 アンモニウム	〃	1	1	1	1	1	—	1	5	1	—	5	—
〃 カリウム	〃	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	5	1
〃 カルシウム	〃	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	5	1

// ナトリウム(ボウ硝)	//	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	5	1
// 第一鉄	//	1	2	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—
// 第二鉄	//	1	1	3	1	1	—	1	1	—	—	—	—
// 銅	//	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	5	1
// ニッケル	RT	2	1	1	1	2	1	1	1	1	—	5	1
// バリウム	65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1

※特殊配合

薬品 \ ゴム	温度 ℃	SBR	CR	NBR	IIR	NR	Q	CSM	FKM	EPM EPDM	U	ACM ANM	FVMQ
硫 酸 マグネシウム	65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	5	1
// マンガン	//	—	1	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—
リン酸<45%	RT	2	2	5	2	3	2	1	1	1	—	—	2
// >45%	//	2	2	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—
// >45%	65	4	3	4	2	2	2	1	1	3	—	—	—
リン酸二水素アンモニウム	//	1	1	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—
リン酸二水素ナトリウム	65	1	2	1	1	1	5	1	1	1	1	1	—
リン酸水素二ナトリウム	//	1	2	1	1	1	5	1	1	1	1	1	—
リンゴ酸	//	—	3	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—
メタリン酸ナトリウム	//	1	2	1	1	1	—	2	1	1	—	—	1

<参考文献>

デュポン：Elastmer Review

グッドリッチ：Hycar Report

ポリマー：Technical Report

J.H.Perry：Chemical Engineering Hand book

信越化学：Silicone Review

Parker：Seal Compound manual

日本バルカー：Valqua Hand Book